



Pattex ONE FOR ALL High Tack Montážní lepidlo pro interiér i exteriér

VLASTNOSTI

- ▶ INSTANT TACK®
- ▶ vysoká počáteční pevnost 350 kg/m² *
- ▶ pro interiér i exteriér
- ▶ nestéká
- ▶ korekce spoje možná po dobu několika minut
- ▶ vytvrzuje vzdušnou vlhkostí
- ▶ lepí širokou škálu materiálů
- ▶ pro senzitivní povrchy
- ▶ flexibilní
- ▶ pro savé i nesavé povrchy
- ▶ po vytvrzení přetíratelné a brousitelné
- ▶ neobsahuje isokyanáty a rozpouštědla
- ▶ vyplňuje trhliny
- ▶ tlumí zvuk i vibrace
- ▶ použitelné i na vlhký podklad
- ▶ nepropadá se

* Měřeno v laboratořích Henkel: 35 g/cm²

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex ONE FOR ALL je jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádkokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Dále lze použít k vyplnění spár v kovových i dřevěných konstrukcích, ventilacích a klimatizacích, kde není vyžadován pohyb spoje. Pattex ONE FOR ALL lze nanášet i na vlhké podklady. U přírodního kamene, plastů a povrchově upravených materiálů doporučujeme provést test lepení. Nedoporučujeme použití na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, měď, mosaz a měkčené PVC.

PŘÍPRAVA POVRCHU


Lepený povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Lze použít i na vlhký podklad, případnou usazenou vodu je nutno nejprve z povrchu setřít. Pomocí vhodného čističe odstraňte z povrchu prach a nečistoty, případně povrch obruste a následně setřete prach. V případě potřeby před aplikací zakryjte plochy kolem spoje fólií nebo páskou. Zkontrolujte přilnavost povrchových nátěrů. Vytvrzení spoje je závislé na přítomnosti vlhkosti (vzdušné nebo z podkladu).

ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole. Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení



nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3). V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy.



Po každé aplikaci uvolněte spoušť pistole, aby lepidlo dále nevytékalo.

Lepené díly k sobě přitiskněte, dokud je lepidlo ještě vlhké (do cca 15 minut), v případě potřeby během několika minut upravte polohu lepených povrchů a znovu přitiskněte. Těžké předměty zafixujte po dobu minimálně 24 hodin. Minimální tloušťka vrstvy lepidla je 1 mm. V případě lepení nesavých materiálů nesmí lepidlo tvořit větší souvislé plochy, jednotlivé pruhy lepidla se nesmí spojit.

Tmelení

Pattex ONE FOR ALL naneste do spáry (max. šířka 20 mm, bez nároků na pohyb spoje). Dbejte na rovnoměrné vyplnění spáry bez vzniku vzduchových bublin a dutin. Během otevřené doby vtačte tmel do spáry vhodným nástrojem. Pro dokonalé uhlazení povrchu spáry použijte zředěný vodní roztok čisticího prostředku (cca 5 % až 7 %). V případě potřeby zakryjte okolí spáry zakrývací páskou. Po aplikaci lepidla odstraňte zakrývací

pásku ještě před jeho zaschnutím na povrchu a vyhladíte povrch roztokem čisticího prostředku. Vytvrzený spoj je přetíratelný barvami. Vhodné jsou akrylátové barvy na bázi vody.

NEPŘEHLEDNĚTE

Práce provádějte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zbytky lepidla ihned odstraňte pomocí vody s velkým množstvím čisticího prostředku, lihem nebo jiným vhodným rozpouštědlovým čistěčem. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. V případě lepení na lakované a jinak povrchově upravené podklady nebo v případě přetírání vytvrzeného lepidla doporučujeme provést test kompatibility produktů. U barev a laků vytvrzujících vzdušným kyslíkem může dojít při přetírání k prodloužení doby jejich vytvrzení, k barevným odchylkám a lepkavosti jejich povrchu. Vytvrzené lepidlo Pattex ONE FOR ALL přetírejte až po jeho úplném vytvrzení. Nepoužívejte Pattex ONE FOR ALL pro zasklívání, na bitumenové podklady nebo podklady uvolňující oleje, plastifikátory a rozpouštědla. Nevhodné pro použití v trvalém kontaktu s vodou nebo v kontaktu s tlakovou vodou, např. v bazénech, v potrubí apod. Nepoužívejte pro vyplňování spár sanitární techniky a obkladů v koupelnách. Lepidlem Pattex ONE FOR ALL lze lepit zrcadla, která splňují normu EN 1036-1. V případě neznámé kvality zrcadla nebo velkých projektů konzultujte vhodnost použití s výrobcem. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním a nepoškozeném (neotevřeném) balení, v suchém prostředí, při teplotě od +10 °C do +25 °C.

BALENÍ

Kartuše: 440 g

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	Flextec-Polymer (silanový polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí)
Barva:	bílá
Zápach:	slabý alkoholový
Teplota zpracování:	od +5 °C do +40 °C
Konzistence:	nepropadající se pasta
Hustota:	cca 1,65 g/cm ³ (dle ISO 2811-1)
Otevřená doba:	cca 15 min.*
Doba vytvrzení:	cca 2 mm/24 hod.
Okamžitá přilnavost:	cca 35 g/cm ² (350 kg/m ²)
Vyplňuje spáry:	až do 20 mm
Tvrdost (Shore A, ISO 868):	cca 60
100% modul pružnosti (DIN 53504):	cca 1,5 N/mm ²
Pevnost v tahu (DIN 53504):	cca 1,6 N/mm ²
Konečná pevnost (DIN EN 205):	cca 2,3 N/mm ² (23,5 kg/cm ²)
Teplná odolnost:	cca od -30 °C do +80 °C (krátkodobě až do +100 °C)
Orientační spotřeba:	cca 300 g/m ²
Smrštění (ISO 10563):	cca -3 %

*Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz